FICHA TECNICA

ESMALTE ORO

Código: 094

Descripción	Esmalte sintético de acabado dorado a base de resinas sintéticas.
Propiedades	* Fácil aplicación. * Secado rápido * Elegante aspecto metálico dorado. * Gran poder de cubrición
Usos	**Interiores** Para la decoración y restauración de múltiples objetos para dotarlos de un bello aspecto dorado imitando al oro. Indicado para el pintado de marcos de cuadros, molduras, candelabros, lámparas, muebles policromados y objetos de adorno
Colores y tamaños	Ver carta vigente 0,050 L; 0,125 L
Características técnicas	Composición Vehículo fijo: Resinas sintéticas especiales Pigmentos: Bronce en polvo peliculante Disolvente: Hidrocarburos aromáticos Aspecto: Dorado metálico Densidad: 1,32 ± 0,03 Secado a 23ºC: 2 – 4 horas Repintado a 23ºC: Después de 24 horas. La temperatura ambiente y la humedad relativa del aire influyen en el tiempo de secado. Rendimiento teórico: 30 - 35 m²/ litro Valor COV: Valor límite en UE para este producto (**cat. A/i**): **600** g/l (2007) **500** g/l (2010). Este producto contiene un máximo de **495** g/l COV.
Modo de empleo	Condición de aplicación Útiles de aplicación: Brocha, rodillo o pistola Disolvente: Disolvente para sintéticos y grasos Dilución: No precisa, listo al uso. Limpieza de utensilios: Disolvente para sintéticos o Limpiador Multiuso Temperatura de aplicación: Entre 5 y 35ºC Sistema de aplicación Preparación previa: Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc. e imprimadas adecuadamente. Superficies nuevas Hierro / Acero: Imprimar con Brumin. Madera / Yeso: Imprimar con Sellatine Imprimación Selladora. Metales no férreos (Aluminio, Galvanizados, etc.): Imprimar con Preparación Multiuso Bruguer. Acabado: Aplicar una o dos capas de Esmalte Oro. Superficies pintadas: Si la pintura antigua está en buen estado, lijar para matizar, eliminar el polvo y aplicar una o dos capas de Esmalte Oro.

		Si la pintura antigua está en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficies nuevas. Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.
Información adicional	Instrucción de seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.
	Tiempo de almacenaje	36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.

Versión (mes/año): 12/09

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los estándares de AKZO NOBEL, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior. La presente edición anula las anteriores.

Akzo Nobel Coatings, S.L. – C. Feixa Llarga 14-20 - 08040 Barcelona - España - Teléfono 93 484.25.00*
Sociedad Unipersonal Ins. Reg. Mer. de Barcelona, F. 78 **, T.** 37431**, H. nº** B-45052**, Inscrip.** 157 **º ,- N.I.F. B-08218158**